

AOCEM 320 PIEDRAS

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA REVESTIMIENTOS PÉTREOS

DESCRIPCIÓN

AOCEM 320 PIEDRAS es un promotor de adherencia, altamente resistente a la humedad, que se presenta en dos componentes, para ser usado previo al pegado de revestimientos pétreos como: mármoles, piedras pizarras, piedras moriscas, etc. Utilizado en combinación con SOLCROM PIEDRAS y SOLCROM PIEDRAS A.E., se logra un pegado de alta confiabilidad.
AOCEM 320 PIEDRAS está constituido por**:**

a) Una parte líquida formada por un polímero extremadamente fino disperso en agua.
b) Una parte sólida formada por una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.

Su empleo está orientado a incrementar notablemente la adherencia entre el revestimiento/adhesivo sobre estuco u hormigón.

USOS

AOCEM 320 PIEDRAS, es un producto creado exclusivamente para ser usado como promotor de adherencia entre la interfaz sustrato-adhesivo y adhesivo-revestimiento, evitando, en la mayoría de los casos, el puntereo o aditivos que encarecen la solución. De esta forma se obtiene mayor seguridad y mayor adherencia, aún en aquellos sustratos verticales en altura. **AOCEM 320 PIEDRAS** se puede utilizar en muros o pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie tanto del sustrato como la del revestimiento se deben encontrar limpias, sin partes sueltas o mal adheridas y sin impregnaciones de aceites que puedan actuar como desmoldante.

- Humedecer la superficie, sin dejar agua libre.
- Muros y pisos deben tener una edad mínima de 10 días para poder aplicar **AOCEM 320 PIEDRAS**.

MODO DE EMPLEO

Se debe mezclar de la siguiente forma: agregar **AOCEM 320 PIEDRAS** sólido (parte B) a la tineta que contiene **AOCEM 320 PIEDRAS** líquido (parte A). El producto viene especialmente dosificado, para ser mezclado en la misma tineta y así evitar errores en la preparación. Mezclar y dejar reposar (aproximadamente 5 minutos) hasta obtener una consistencia espesa y homogénea. Luego de esto el producto está listo para ser utilizado. La aplicación se debe realizar con rodillo sobre toda la superficie, como también sobre la cara del revestimiento que irá pegado.
AOCEM 320 PIEDRAS está seco en 24 horas, quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del adhesivo con el revestimiento sobre el sustrato.

RENDIMIENTO (*Importante recordar que la aplicación de AOCEM 320 PIEDRAS es en ambas superficies*.)

El consumo de **AOCEM 320 PIEDRAS** depende de las condiciones de la superficie e irregularidades de ésta, como dato práctico: Un juego de 30 kilos rinde entre 20 a 30 m^2.

PRECAUCIONES

- **AOCEM 320 PIEDRAS** no debe ser alterado en su dosificación.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM 320 PIEDRAS**, en su parte líquida, no debe congelarse.
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad parte sólida	1,3 kg/lt
Densidad parte liquida	1,0 kg/lt
Tº y Humedad de Almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Certificación	Supera Norma NCh 2471
Contenido de VOC (Valor preliminar)	5 gr/lts. Según SCAQMD (South Coast Air Quality Management District)

ENVASES

- **AOCEM 320 PIEDRAS**: **juego de 30 kilos.**
